



# KERRAFRONT TREND

## Technisch datablad Kerrafront® trend (stone) sponningdeel

No. Kerrafront Trend 320.600.XXXX (Uni)

No. Kerrafront Trend stone 320.600.XXXX (stone)

Informatie	
Profiel type	sponningdeel
Artikelnummer	320.600.XXXX en 330.600.XXXX
Oppervlakte	keramiekstructuur
Kleuren	Uni: Ivoorwit, Mastiek beige, Parelgrijs, Antraciet. Stone: Ivoorwit, Mastiek beige, Parelgrijs, Antraciet.
Panelen voorzien van sleufgaten	Ivoorwit, Mastiek beige, Parelgrijs, Antraciet.
Materiaal - toplaag	hard PVC met speciale toevoegingen voor toenemende temperatuurbestendigheid, in-line gepigmenteerd met cool pigmenten van hoge kleurvastheid.
Materiaal - kern	geschuimd PVC met gesloten cel (PVC-UE)
Breedte	359 mm
Werkende breedte	320 mm
Lengte	6000 mm
Gewicht	6,1 kg/m <sup>2</sup>
Dikte (dunste punt)	9 mm
Dikte (dikste punt)	18 mm
Verpakking	PE melk witte verpakking, 2 panelen p/verp.
Verwerkingstemperatuur	Tussen 5 °C en 30 °C graden Celcius
Duurzaamheid	Lood vrij, 100% recyclebaar, alle ruwe materialen REACH conform

Parameters			
Parameters	Eenheid	Standaard	Resultaat
Buigsterkte	MPa	PN-EN ISO 178	>24
Buigmodulus	MPa	PN-EN ISO 178	>1000
Slagvastheid	J	EN 13245-1	Niet minder dan 3 (-20,03), 6 (23,06)
Reactie bij brand	klasse	EN 13501-1	D-s3,d2
Vochtopname	%	EN ISO 62	<1

1/1 NL-03/2017